



Styroporbeton mit KBS-75



Material

Gewicht:	ca. 350 kg/m ³
Zementanteil:	ca. 300 kg/m ³
Styroporanteil:	ca. 65% vom Volumen
Verarbeitungszeit:	ca. 30 Min. bei 20°C
Begehbarkeit:	nach 2 Tagen
Belastung:	bis 500 kg/m ²
Austrocknungszeit:	je nach Klima (bei 10 cm und 20°C ca. 2 Wochen)

Anwendungsbereich

KBS-Styroporbeton als Füllmaterial auf dichte Untergründe.

Der Styroporbeton wird mit dem Mix-Mobil auf der Baustelle dosiert, gemischt und mit einer Förderpumpe durch den Schlauch auf die Verlegefläche transportiert. Es sind Mengen von bis zu 10 m³ Mörtel pro Stunde möglich. Bei grösseren Einbaudicken kann die Volumenstabilität nicht garantiert werden.

Aufbauempfehlung

